



# Möbelleder

## *Upholstery Leather*



### Softerra

| naturbelassene Leder  
| *natural leather*

# Softerra

rein anilin, vollnarbig, Stärke 1,4 bis 1,6 mm / *pure aniline, full grain, strength 1,4 to 1,6 mm*

Technische Werte/ <i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Dicke/ <i>thickness</i>		1,4 mm - 1,6 mm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i>	DIN EN ISO 11640 50 cycles	≥ 3 grey scale
nass/ <i>wet</i>	20 cycles	≥ 3 grey scale
pH = 8	20 cycles	≥ 3 grey scale
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329	≥ 20 N/mm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	≥ 3
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	DtN EN 1021 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		5 qm/sqm

HANS REINKE



2911 Softerra natur



2914 Softerra tabak



2915 Softerra cognac



2916 Softerra dunkelbraun



2912 Softerra braun



2913 Softerra schwarz



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20      Tel. +49 40 39 10 68-0  
 22549 Hamburg      Fax +49 40 39 10 68-29  
[info@hans-reinke.com](mailto:info@hans-reinke.com)      [www.hans-reinke.com](http://www.hans-reinke.com)

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2      Tel. +31 13 505 6702  
 5081 NT Hilvarenbeek      Fax +31 13 505 3073  
 Netherlands      [info@hans-reinke.nl](mailto:info@hans-reinke.nl)

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42      Tel. +41 34 402 5005  
 CH-6162 Entlebuch      Fax +41 34 402 5553  
[info@joerg-leder.ch](mailto:info@joerg-leder.ch)

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński      Tel. +48 42 288 10 10  
 93-490 Łódź      Mob. +48 513 014 610  
 Pabianicka 119/131      [jakub@ponczynski.com](mailto:jakub@ponczynski.com)